



B-Facing

Revestimiento B: también llamado Alu lámina de fibra de vidrio, es un tejido de vidrio recubierto con aluminio con altos requerimientos de resistencia a la tracción, a la permeabilidad del vapor de agua y al fuego.

Se puede usar con el lado aluminio en el exterior (B-AI) o con el tejido de vidrio en el exterior (B-GI).

RESISTENCIA AL AGUA

Barrera de vapor-estanca.

RESISTENCIA MECÁNICA

Fuerte protección mecánica para la lana. Resistente al desgarro.

FÁCIL MANIPULACIÓN

Formato rollo manejables por una persona (≤ 20 Kg). Se pueden limpiar con un lavado suave.



CARACTERÍSTICA	SÍMBOLO	UNIDAD	CANTIDAD Y VALORES DECLARADOS	NORMA
Comportamiento al fuego	-	-	Propagación bajo llama según IMO. Certificado N°: 118.168.	IMO-Resolution MSC. 61(67)-(FTPCode), IMO MSC/Circ. 1120
Resistencia a la tracción	-	-	Urdimbre: 2,6 Trama: $\geq 1,8$	-
Campo de aplicación	-	-	Revestimiento para productos de Lana Mineral.	-
Material	-	-	8 μm de foil de aluminio brillante. Adhesivo. 204 g/m ² de tejido de vidrio.	-
Espesor	-	μm	210	DIN 53370
Gramaje	-	[g/m ²]	265	DIN EN 12127 ISO 3374
Deformación de resistencia a la tracción	-	[N/50 mm]	Urdimbre: 5% Trama: $\geq 4\%$	EN ISO 13934
Alargamiento a rotura de urdimbre	-	-	Urdimbre: 5% Trama: $\geq 4\%$	EN ISO 13934
Deformación de la fuerza del desgarro	-	[N]	Urdimbre: 140 Trama: ≥ 190	EN ISO 13934
Permeabilidad al vapor de agua	-	[g/m ² /d]	< 0,04	DIN 53122

FORMA DE ENTREGA: DIMENSIONES ESTÁNDAR / INFORMACIÓN DE EMBALAJE

Largo l (m)	Ancho b (m)	Diámetro (m)	m ² /rollo	Peso (kg)
50,00	1,25	0,17	62,50	20


www.isover.es

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento. Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar esta ficha técnica se trate de la última edición. La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias especiales que se puedan dar para un caso concreto. Por favor, verifique que este producto es el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain