isover
SAINT-GOBAIN

SeaProtect ALU Tape

Cinta de alumino autoadhesiva

La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.

RESISTENCIA AL FUEGO.
Protección Efectiva contra el fuego. Marine Tape Alu está certificada según la normativa IMO.

FÁCIL MANIPULACIÓN.
Cinta autoadhesiva para sellar juntas. Excelente adhesión.

RÁPIDA INSTALACIÓN.
Fácil de aplicar y cortar.

SOLUCIÓN ECONÓMICA.
Posible ahorro en mano de obra.

SAINT-GOBAIN

SeaProtect ALU Tape

CARACTERÍSTICA	SÍMBOLO	UNIDAD	CANTIDAD Y VALORES DECLARADOS	NORMA
Resistencia al fuego	-	-	Baja propagación de llama. Número-certificación: 118.308 (Marine Equipment Directive 96/98 EC).	IMO
Resistencia a la tracción	-	-	≥ 12	-
Comportamiento químico	-	-	Libre de disolvente, libre de isocianato, PVC, metales pesados y halógenos.	-
Campo de aplicación	-	-	Para sellado de juntas de productos de Lana Mineral, revestidos con aluminio y sellado de juntas entre revestimientos de aluminio y metal. Actúa como barrera contra el agua y el vapor de agua, proporciona protección contra la penetración de la humedad. La superficie debe estar seca, libre de polvo y grasa.	-
Material	-	-	Alu foil 25 microns	-
Espesor d	-	[µm]	0.05 ± 0.01	DIN 53370
Adhesión al acero	-	N/cm	≥ 10	DIN EN 1939 Stand 11/96
Alargamiento a rotura de urdimbre	-	-	≥ 2	EN ISO 13934
Condiciones de almacenaje	-	-	+ 20 °C ± 30 °C, bajo condiciones secas dentro de un almacén.	-
Adhesivo	-	-	Goma sintética – adhesivo de revestimiento- repelente PE-film.	-
Instrucciones de uso	-	-	La utilización de Marine Tape Alu debe ser comprobado por el supervisor del astillero antes de la instalación. Marine Tape Alu deberá presionarse adicionalmente con una espátula sobre los productos revestidos con fibra de vidrio. La presión de contacto correcta de la cinta Marine Tape Alu sobre los productos ligeros de Lana Mineral debería considerarse suficiente. La superficie debe de estar seca, libre de polvo y grasa.	-
Temperatura de instalación	-	ºC	+ 5 °C ± 30 °C	-
Temperatura límite de empleo	-	°C	- 40 °C ± 80 °C	-
Permeabilidad al vapor de agua	-	[g/m²/d]	< 1,0	DIN 53122
Difusión de vapor de agua equivalente Sd	-	-	> 1500	-
Gestión de la calidad	-	-	ISOVER está certificado según DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001.	EN ISO 9001 EN ISO 14001

FORMA DE ENTREGA: DIMENSIONES ESTÁNDAR / INFORMACIÓN DE EMBALAJE				
Largo (ml)	**Ancho (mm)**	**Rollos/caja**	**Caja (ml)**	**Palé (ml)**
100,00	50,00	24	2400,00	57600,00

www.isover.es

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento. Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar esta ficha técnica se trate de la última edición. La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias especiales que se puedan dar para un caso concreto. Por favor, verifique que este producto es el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

JUL-2024