



Conduits autoporteurs CLIMAVER®



Panneau rigide en laine de verre **ISOVER** à haute densité, revêtu à l'extérieur d'une feuille d'aluminium mate renforcée de papier kraft et d'un filet de verre, qui fait office de pare-vapeur, et à l'intérieur d'un nouveau tissu noir en filet de verre renforcé à haute résistance mécanique.

Grâce à ses excellentes performances acoustiques et à son bon comportement thermique, **CLIMAVER® Neto** est le bon choix pour l'installation de réseaux de gaines autoportantes pour la distribution de l'air dans les installations thermiques de climatisation et de ventilation des bâtiments.



ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Classe ATC1 selon le nouveau RITE.



ISOLATION ACOUSTIQUE

Qualité d'ambiance acoustique et classe de confort optimales.



MANIPULATION FACILE

Coupe facile, sans risque de déchirure durant la manutention. Continuité des jonctions. Système exclusif de rainurage-bouvetage. Présence de lignes guides en vue de la coupe selon la Méthode des tronçons droits.



VERRE RECYCLÉ

Produit durable. 100% recyclable. 55% de matériel recyclé.



PARAMÈTRE	SYMBOLE	UNITÉS	QUANTITÉ ET VALEURS DÉCLARÉES				NORME
Conductivité thermique	T	[°C]	10	20	40	60	EN 12667 EN 12939
	λ	[W/(m·K)]	0,032	0,033	0,036	0,038	

CARACTÉRISTIQUE	SYMBOLE	UNITÉS	MONTANTS ET VALEURS DÉCLARÉS						ÉPAISSEUR	NORME	
Coefficient d'absorption acoustique pratique, α_p	-	Hz	α_w	125	250	500	1000	2000	4000	-	EN ISO 354 EN ISO 11654
	α_p	-	0,85 ⁽¹⁾	0,35	0,65	0,75	0,85	0,90	25		
Atténuation acoustique sur tronçon droit, ΔL (DB/m)*	Section, S mm ²	200 x 200	-	4,83	11,49	14,04	16,73	18,12	-		
		300 x 400	-	2,82	6,70	8,19	9,76	10,57			
		400 x 500	-	2,17	5,17	6,32	7,53	8,15			
		400 x 700	-	1,90	4,51	5,51	6,57	7,12			
		500 x 1000	-	1,45	3,45	4,21	5,02	5,44			

Essais acoustiques avec plénum: CTA 048/11/REV-5.

⁽¹⁾ Coefficient d'absorption acoustique pondéré AW, α_w sans plénum 0,55 CTA 140053/REV-7.

* Estimation à l'aide de la formule: $\Delta L = 1,05 \cdot \alpha_p \cdot 1,4 \cdot P/S$, (P = périmètre) Pour une puissance sonore de ventilateur avec un débit de 20 000 m³/h, perte de charge de 15 mm ca.

PARAMÈTRE	SYMBOLE	UNITÉS	QUANTITÉ ET VALEURS DÉCLARÉES		NORME
Réaction au feu	-	Euroclasse	B-s1, d0		EN 13501-1 EN 15715
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau de la laine minérale, μ	MV	m	1		EN 12086
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau du revêtement	Z	m ² ·h·P	> 140		EN 12086
Épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau, Sd	MU	m	100		EN 12086
Étanchéité	-	Classe	D Classe d'étanchéité maximale ATC1 selon la nouvelle mise à jour RITE.		UNE-EN 13403 EN 12237
Résistance à la pression	-	Pa	800		UNE-EN 13403
Stabilité dimensionnelle, $\Delta\epsilon$	-	%	<1		EN 1604
Caractéristiques	-	-	Résistance aux méthodes de nettoyage agressives. Non-prolifération des moisissures et des bactéries.		-
Les conditions de travail	-	-	Vitesse maximale de l'air 18 m/s ; température maximale de l'air circulant 90 °C.		-

FORMULAIRE DE LIVRAISON: DIMENSIONS STANDARD / INFORMATIONS D'EMBALLAGE

Épaisseur d (mm)	Longueur l (m)	Largeur b (m)	m ² /colis	m ² /palette	m ² /camion	Désignation du code
25	3,00	1,19	24,99	299,88	2399	MW-EN 14303-T5-MV1



www.isover.es

Cette fiche a été remplie à la date indiquée à droite et a été réalisée avec les connaissances et l'expérience d'ISOVER à ce moment-là. Toutefois, elle n'offre aucune garantie juridique, sauf accord exprès. Étant donné que nos connaissances et nos développements en matière de solutions et de produits de construction sont en constante évolution, veuillez vous assurer qu'au moment de l'utilisation, cette fiche technique est la dernière édition. La description des applications des produits ne tient pas compte des circonstances particulières qui peuvent se produire dans un cas particulier. Veuillez vérifier que ce produit est adapté à l'application que vous souhaitez en faire. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre réseau de Bureaux de vente ISOVER.

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

